

Economisch Food Grade Neopreen rubber.

ISO	CR chloroprene rubber
Vorm	Rollen
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-35 en 120 °C
Soortelijke massa	1450 kg/m ³
Hardheid	65 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	250 %
Treksterkte	716 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Wit Rubber Food Grade. Neopreen leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld oliën en vetten.



Europees voedselveilig EC 1935:2004

Olie	UV	Zuren	Logen	Basen
Goed	Goed	Redelijk	Redelijk	Redelijk

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
12200020	CR Neopreen NE65145 Food Contact wit 2 mm	1.400	10.000
12200030	CR Neopreen NE65145 Food Contact wit 3 mm	1.400	10.000
12200040	CR Neopreen NE65145 Food Contact wit 4 mm	1.400	10.000
12200050	CR Neopreen NE65145 Food Contact wit 5 mm	1.400	10.000

Compressieset

De compressieset is de permanente vervorming van het materiaal bij de hieronder vermelde temperatuur en tijdsduur.

Testnorm	Duur	Temperatuur	Afwijking
ASTM	24 uur	70 °C	30 %

Veroudering

De versnelde verouderingstests geven de afname van de producteigenschappen weer onder de hieronder vermelde omstandigheden.

Testnorm	Verouderingscondities	Veroudering hardheid	Veroudering sterkte	Afname rek
ASTM	72 uur 70 graden Celcius	5	-15 %	-20 %



Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
B	10 °C	25 °C	65 %	7 jaar	3 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

