

Chemisch bestendig rubber

ISO	CSM Chlorosulphonated Polyethylene
Vorm	Rollen
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-30 en 120 °C
Soortelijke massa	1500 kg/m ³
Hardheid	70 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	300 %
Treksterkte	8 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Weerbestendig rubber met hoge dichtheid. Geschikt voor toepassingen met zuren en logen en zout water. Goede chemische bestendigheid.

Benzine	Olie	UV	Zuren	Logen
Matig	Goed	Goed	Uitstekend	Uitstekend

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
12500030	CSM Hypalon 3 mm		
12500040	CSM Hypalon 4 mm		
12500050	CSM Hypalon 5 mm		

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
C	10 °C	25 °C	65 %	10 jaar	5 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

