

SBR met een doekafdruk.



ISO	SBR Styreen-Butadien Rubber
Vorm	Rollen
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-10 en 70 °C
Soortelijke massa	1460 kg/m ³
Hardheid	70 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	200 %
Treksterkte	4 N/mm ²

Omschrijving materiaal

SBR met een doekafdruk aan eenzijde van het materiaal voor effectief verlijmen of beperkte antislip toepassingen.

Toepassingen

Afdichtingen en onderlegstrippen voor scheepsbouw en algemene industrie.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Water	Drinkwater	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
20501015	SBR doekafdruk met inlage 1,5+1 mm		
20501020	SBR doekafdruk met inlage 2+1 mm	1.400	20.000
20501030	SBR doekafdruk met inlage 3+1 mm	1.400	10.000
20501040	SBR doekafdruk met inlage 4+1 mm	1.400	10.000
20501050	SBR doekafdruk met inlage 5+1 mm	1.400	10.000
20502030	SBR doekafdruk met inlage 3+2 mm		
20502040	SBR doekafdruk met inlage 4+2 mm		
20502050	SBR doekafdruk met inlage 5+2 mm		
20502060	SBR doekafdruk met inlage 6+2 mm		
20502080	SBR doekafdruk met inlage 8+2 mm		

Compressieset

De compressieset is de permanente vervorming van het materiaal bij de hieronder vermelde temperatuur en tijdsduur.

Testnorm	Duur	Temperatuur	Afwijking
ISO 815	22 uur	70 °C	50 %



Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
A	10 °C	25 °C	65 %	5 jaar	2 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

