

ISO	NR Natural Rubber
Vorm	Plaat
Kleur	Oranje
Temperatuurbereik	-40 en 70 °C
Rek bij breuk	460 %
Treksterkte	1,200 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
32100050	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje 5 mm		
32100100	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje 10 mm		
32100150	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje 15 mm		
32100200	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje 20 mm		
32100400	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje 40 mm		

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
A	10 °C	25 °C	65 %	5 jaar	2 jaar



Andere uitvoeringen

Code	Groep	Vorm	Kleur
305	NR Sponsrubber 160 (extra fijn, type 33) oranje	Plaat	Oranje
306	NR Sponsrubber 160 (fijn, type 40) oranje	Plaat	Oranje
308	NR Sponsrubber 160 (grof, type 42) oranje	Plaat	Oranje
307	NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje	Plaat	Oranje
311	NR Sponsrubber 200 (fijn, type 46) oranje	Plaat	Oranje
312	NR Sponsrubber 200 (middel, type 84) oranje	Plaat	Oranje
316	NR Sponsrubber 250 (extra fijn, type 52) oranje	Plaat	Oranje
317	NR Sponsrubber 250 (fijn, type 44) oranje	Plaat	Oranje
318	NR Sponsrubber 250 (middel, type 53) oranje	Plaat	Oranje
319	NR Sponsrubber 300 (fijn, type 68) oranje	Plaat	Oranje
320	NR Sponsrubber 350 (fijn, type 75) oranje	Plaat	Oranje
321	NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje	Plaat	Oranje

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

