

Voedselveilig afdichtingsband van puur geëxpandeerd PTFE met uitstekende eigenschappen

ISO	PTFE polytetrafluoroethylene
Vorm	Op rol
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-268 en 260 °C
Soortelijke massa	650 kg/m ³
Werkdruk	40 bar

Omschrijving materiaal

Eenzijdig zelfklevend geëxpandeerd PTFE met uitstekende temperatuur en chemische resistentie. Brede pH range van 0-14. Behalve de tape verouderd het product niet. De flexibiliteit van het materiaal maakt het toepasbaar bij beschadigde afdichtingsvlakken, bij spanningsgevoelige verbindingen en toepassingen waar slechts een beperkte flensbelasting beschikbaar

Toepassingen

Typische toepassingen zijn het afdichten van flenzen, pomphuizen, compressoren, hand- en mangaten, luchtkanalen, compensatoren, warmtewisselaars en nog veel meer

Verwerking

Geleverd op spoel en daardoor eenvoudig op maat te knippen
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3



Europees voedselveilig EC
1935:2004

FDA

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Zuren

Uitstekend

Logen

Uitstekend

Basen

Uitstekend

Artikelloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
58200003	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK HD 3,2x0,3 mm		25.000
58200004	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK HD 3,2x0,7 mm		25.000
58200103	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 3x1,5 mm		25.000
58200205	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 5x2 mm		25.000
58200207	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 7x2,5 mm		25.000
58200301	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 100x3 mm		10.000
58200310	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 10x3 mm		10.000
58200350	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 50x3 mm		10.000
58200412	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 12x4 mm		10.000
58200514	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 14x5 mm		10.000
58200617	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 17x6 mm		8.000
58200720	Teadit 24B Geëxpandeerd PTFE EZK 20x7 mm		5.000



Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

